

Catalogue No.

20383-1388

※安全にご使用いただくため、充分に高温洗浄を行ってからご使用ください。

安全の証明書 1388

(PBT樹脂)

北公研 第06D-0066101号
平成 18 年 10 月 4 日

試験検査成績書

株式会社 福井クラフト 様

平成 18 年 9 月 26 日 にご依頼を受けました
検査結果は下記のとおりです。

厚生労働大臣登録食品検査機関
財団法人北陸公衆衛生研究所
〒910-0026 福井市光臨 1 丁目 11 番 22 号
TEL 0776 (22) 0699 FAX 0776 (22) 3206

1. 検体の名称	PBT 箸 黒																								
2. 検査の目的	規格試験	検体番号	661-01																						
3. 検査の成績	<table border="1"> <thead> <tr> <th>検査項目</th> <th>結 果</th> <th>検出限界</th> <th>規格基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">材質試験</td> <td>カドミウム</td> <td>適</td> <td>0.5 μg / g</td> <td>100 μg / g 以下</td> </tr> <tr> <td>鉛</td> <td>適</td> <td>0.5 μg / g</td> <td>100 μg / g 以下</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">溶出試験</td> <td>重金属 (Pb として)</td> <td>適</td> <td>1 μg / ml</td> <td>1 μg / ml 以下</td> </tr> <tr> <td>過マンガン酸カリウム消費量</td> <td>適</td> <td>0.5 μg / ml</td> <td>10 μg / ml 以下</td> </tr> </tbody> </table>			検査項目	結 果	検出限界	規格基準	材質試験	カドミウム	適	0.5 μg / g	100 μg / g 以下	鉛	適	0.5 μg / g	100 μg / g 以下	溶出試験	重金属 (Pb として)	適	1 μg / ml	1 μg / ml 以下	過マンガン酸カリウム消費量	適	0.5 μg / ml	10 μg / ml 以下
検査項目	結 果	検出限界	規格基準																						
材質試験	カドミウム	適	0.5 μg / g	100 μg / g 以下																					
	鉛	適	0.5 μg / g	100 μg / g 以下																					
溶出試験	重金属 (Pb として)	適	1 μg / ml	1 μg / ml 以下																					
	過マンガン酸カリウム消費量	適	0.5 μg / ml	10 μg / ml 以下																					
検査責任者	本塚 良美																								
検査方法	厚生省告示第 370 号規格試験 一般規格																								
備考	／																								

(SPS樹脂)

国研 第08D-0047901号
平成20年 10月9日

試験検査結果書

ご依頼を受けました検査結果は下記のとおりです。

受付日	平成20年 10月3日	厚生労働大臣登録食品検査機関 株式会社 北陸環境科学研究所 〒910-0026 福井県福井市光臨1丁目11番22号 TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
依頼者	株式会社 福井クラフト	

検体の名称	SPS樹脂 六角箸 黒		
検査の目的	溶出試験		
検査項目	検査結果	下限値	
溶出試験			
蒸発残留物 (水)	5 μg / ml 以下	5 μg / ml	
蒸発残留物 (4%酢酸)	5 μg / ml 以下	5 μg / ml	
蒸発残留物 (20%エタノール)	5 μg / ml 以下	5 μg / ml	
蒸発残留物 (n-ヘプタン)	5 μg / ml 以下	5 μg / ml	
検査方法	昭和34年厚生省告示第370号規格試験		
特記事項	／		
検査責任者	本塚 良美		

1 / 1

(PPS樹脂)

国研 第14D-0063001号
平成26年10月27日

試験検査結果書

ご依頼を受けました検査結果は下記のとおりです。

受付日	平成26年10月17日	厚生労働大臣登録食品検査機関 株式会社 北陸環境科学研究所 〒910-0026 福井市光臨1丁目11番22号 TEL (0776) 22-2771 FAX (0776) 22-1701
依頼者	株式会社 福井クラフト	

検体の名称	PPS樹脂箸		
検査項目	検査結果	規格基準	
材質試験			
カドミウム	適	100 μg / g 以下	
鉛	適	100 μg / g 以下	
溶出試験			
重金属 (Pb として)	適	1 μg / ml 以下	
過マンガン酸カリウム消費量	適	10 μg / ml 以下	
検査方法	昭和34年厚生省告示第370号 一般規格		
特記事項	区分：使用温度が100℃以下		

1 / 1

(アクリル樹脂)

国研 第07D-0043001号
平成 19 年 10 月 25 日

試験検査成績書

株式会社 福井クラフト 様

平成 19 年 10 月 15 日 にご依頼を受けました
検査結果は下記のとおりです。

厚生労働大臣登録食品検査機関
株式会社 北陸環境科学研究所
〒910-0026 福井市光臨 1 丁目 11 番 22 号
TEL 0776 (22) 2771 FAX 0776 (22) 1701

1. 検体の名称	アクリル樹脂箸 (色染)																																												
2. 検査の目的	規格試験	検体番号	0043001																																										
3. 検査の成績	<table border="1"> <thead> <tr> <th>検査項目</th> <th>結 果</th> <th>下限値</th> <th>規格基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">材質試験</td> <td>カドミウム</td> <td>適</td> <td>10 μg / g</td> <td>100 μg / g 以下</td> </tr> <tr> <td>鉛</td> <td>適</td> <td>10 μg / g</td> <td>100 μg / g 以下</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">溶出試験</td> <td>重金属 (Pb として)</td> <td>適</td> <td>1 μg / ml</td> <td>1 μg / ml 以下</td> </tr> <tr> <td>水</td> <td>適</td> <td>5 μg / ml</td> <td>30 μg / ml 以下</td> </tr> <tr> <td>4%酢酸</td> <td>適</td> <td>5 μg / ml</td> <td>30 μg / ml 以下</td> </tr> <tr> <td>20%エタノール</td> <td>適</td> <td>5 μg / ml</td> <td>30 μg / ml 以下</td> </tr> <tr> <td>n-ヘプタン</td> <td>適</td> <td>5 μg / ml</td> <td>30 μg / ml 以下</td> </tr> <tr> <td>過マンガン酸カリウム消費量</td> <td>適</td> <td>0.5 μg / ml</td> <td>10 μg / ml 以下</td> </tr> <tr> <td>メタクリル酸メチル</td> <td>適</td> <td>1.5 μg / ml</td> <td>15 μg / ml 以下</td> </tr> </tbody> </table>			検査項目	結 果	下限値	規格基準	材質試験	カドミウム	適	10 μg / g	100 μg / g 以下	鉛	適	10 μg / g	100 μg / g 以下	溶出試験	重金属 (Pb として)	適	1 μg / ml	1 μg / ml 以下	水	適	5 μg / ml	30 μg / ml 以下	4%酢酸	適	5 μg / ml	30 μg / ml 以下	20%エタノール	適	5 μg / ml	30 μg / ml 以下	n-ヘプタン	適	5 μg / ml	30 μg / ml 以下	過マンガン酸カリウム消費量	適	0.5 μg / ml	10 μg / ml 以下	メタクリル酸メチル	適	1.5 μg / ml	15 μg / ml 以下
検査項目	結 果	下限値	規格基準																																										
材質試験	カドミウム	適	10 μg / g	100 μg / g 以下																																									
	鉛	適	10 μg / g	100 μg / g 以下																																									
溶出試験	重金属 (Pb として)	適	1 μg / ml	1 μg / ml 以下																																									
	水	適	5 μg / ml	30 μg / ml 以下																																									
	4%酢酸	適	5 μg / ml	30 μg / ml 以下																																									
	20%エタノール	適	5 μg / ml	30 μg / ml 以下																																									
	n-ヘプタン	適	5 μg / ml	30 μg / ml 以下																																									
	過マンガン酸カリウム消費量	適	0.5 μg / ml	10 μg / ml 以下																																									
メタクリル酸メチル	適	1.5 μg / ml	15 μg / ml 以下																																										
検査責任者	本塚 良美																																												
検査方法	昭和 34 年厚生省告示第 370 号規格試験 一般規格および個別規格 (ポリメタクリル酸メチルを製造原料とするもの) を準用																																												
備考	／																																												